


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Rustica		1010												
Opis	Arova Rustica je lužilo na osnovi topil za les listavcev za doseganje poudarjene strukture in rustikalnega videza. Les ne postane hrapav; dobra obstojnost na svetlobi. Lahko se prelakira z laki na vodni osnovi in na osnovi topil.														
Posebnosti/certifikati	 Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+.														
Področje uporabe	 Za pohištvene površine v notranjosti, stenske obloge in lesene stropove. V kombinaciji z ustreznim pohištvenim lakom je namenjen za površine v notranjosti, področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12. Uporablja se v kombinaciji s primernim končnim lakom.														
OBDELAVA															
Napotki za delo:	 • Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Paziti na enakomeren nanos lužila. • Lahko se nanaša z Airmix ali Airless postopkom. • Na manjše površine lahko lužilo nanesemo tudi s čopičem ali gobo. • Arova Rustica (1010) je primerna tudi za strojno luženje (z valjčki). • Lužilo nanesti enakomerno in v presežku, tako, da so površine rahlo omočene. Po krajšem času delovanja presežek (s krpo, ki ne pušča muck) obrišemo vzdolžno v smeri rasti lesnih vlaken. • Če želimo daljši odprti čas (brisanje) uporabimo do maksimalno 10% Arova Solva-Additive Verzögerer Rustica (8145040780). • Pri manj vpojnih lesnih vrstah zadostuje manjši nanos, pri bolj vpojnih lesnih vrstah je potreben večji nanos lužila. • Različne vrste lesa, kot so hrast, macesen itd., vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja (glede na poreklo lesa lahko le-to pride različno do izraza) priporočamo grundiranje z Aduro Primer (2523) (pred lakiranjem hrasta, macesna in podobnih lesov, ki vsebujejo veliko sestavin). • Lužilo, ki ostane v brizgalni pištoli ali lužila, ki so onesnažena z lesnim prahom ne smemo zlit nazaj v originalno embalažo k originalnemu lužilu (ARL 110). • Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila. • Upoštevajte ustrezni tehnični list.														
Način nanosa	 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5 – 1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>1,5 - 2,0</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>Cca 40-50</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="2">¹Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju</td></tr></table>			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5 – 1,8	Tlak brizganja (bar)	1,5 - 2,0	Količina nanosa (g/m²)	Cca 40-50	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8	¹ Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju	
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom														
Šoba (mm)	1,5 – 1,8														
Tlak brizganja (bar)	1,5 - 2,0														
Količina nanosa (g/m²)	Cca 40-50														
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8														
¹ Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju															

	Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.				
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table border="1"> <tr> <td>Lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 30 min</td></tr> <tr> <td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 2 h</td></tr> </table> Če je potrebno, uporabimo pospešen postopek sušenja. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti.	Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 30 min	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 2 h
Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 30 min				
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 2 h				
Čiščenje delovnih aparatov 	Takoj po uporabi očistiti z Waschverdünner (8501) ali Nitro-Verdünner (8017).				
PODLAGA					
Vrsta podlage	Les listavcev s finimi ali grobimi porami (bukev, javor, oreh, mahagoni).				
Priprava podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.				
	Brušenje Gr 150-180 Brusni prah je potrebno temeljito odstraniti. Neprimeren brusni papir in neenakomerno brušenje lahko povzroči nastenke madežev. Močenje površine pred luženjem ni potrebno.				
NANOS PLASTI					
Nanos lužila 	Lužilo nanesti enakomerno in v presežku, tako, da so površine rahlo omočene. Po krajšem času delovanja presežek (s krpo, ki ne pušča muck) obrišemo vzdolžno v smeri rasti lesnih vlaken. Lužilo je potrebno obrisati.				
Naslednji premaz	Arova Rustica se lahko prelakira z laki na osnovi topil, kot tudi z laki na vodni osnovi. Za svetle barvne odtenke priporočamo uporabo Bluefin Resist, Aduro Legnopur, ki sta bolj obstojna na svetlobi. Pri lakih, ki niso obstojni na svetlobi, lahko pride do rumenkastega obarvanja, ki se s časom še ojača. Pri belo obarvanih površinah priporočamo za dodatno izravnavo uporabo Aduro Legnopur, obarvan z 1,0 do maks. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114) – polarno bela. Alternativno se lahko uporabi tudi lak na vodni osnovi Bluefin Top-Antiscratch, obarvan z 1,0 do maks. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114).				
Vsebnost	0,9 l, 4 l				
Barvni odtenki 	Standardni barvni odtenki: Brezbarven (1010400100) Ligurien (1010044001) Navarra (1010044002) Kastilien (1010044003) Andalusien (1010044004) Kalabrien (1010044005) Toskana (1010044006) Galicien (1010044007) Apulien (1010044008) Piemont (1010044009) Umbrien (1010044010)				

	Abruzzen (1010044011) Sardinien (1010044012) Lombardei (1010044013) Venezien (1010044014) Katalonien (1010044015) Vsi barvni odtenki se lahko med seboj mešajo in se po potrebi lahko posvetlijo Arova Rustica Farblos (1010400100) - brezbarvni. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Za komisijo je potrebno vedno uporabiti lužila iste šarže.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Aduro Primer (2523) Aqua-Tint Polarweiß (9009040114) Arova Solva-Additive Verzögerer Rustica (8145040780) Bluefin Resist (2963) Bluefin Top-Antiscratch (2960) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Solva-Tint Polarweiß (9035040114) Waschverdünner 8501 (8501)
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-3 ZKL 1010 | 11/23 | nadomesti 0-2