

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Arova Spritzbeize		1014												
Opis	Arova Spritzbeize je lužilo na osnovi topil za doseganje poudarjene strukture pri lesovih listavcev. Se hitro suši. Zaradi specialnih barvnih pigmentov je dobro obstojen na svetlobi. Lahko se prelakira z laki na vodni osnovi ali osnovi topil.														
Posebne lastnosti	Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+														
															
Področje uporabe	Za pohištvo, interier, stenske obloge in stropne.														
															
Produkt je v kombinaciji z ustreznim lakom namenjen za pohištvene površine v notranjosti, področje uporabe II-IV po ÖNORM A 1610-12.															
Uporaba vedno v kombinaciji s primernim končnim lakom.															
OBDELAVA															
Napotki za delo:	• Pred uporabo in med obdelavo dobro premešati. • Temperatura proizvoda, obdelovanca in prostora mora biti vsaj +15°C. • Paziti na enakomeren nanos lužila. • Lahko se nanaša z Airmix ali Airless postopkom. • Lužilo z brizganjem naneseno enakomerno in v manjšem presežku, tako, da so površine videti rahlo mokre. • Po nanosu lužila se ne sme dodatno razmazati s čopičem. • Pri manj vpojnih lesnih vrstah zadostuje manjši nanos, pri bolj vpojnih lesnih vrstah je potreben večji nanos lužila. • Različne vrste lesa, kot so hrast, vsebujejo vodotopne sestavine, ki se aktivirajo preko lakiranja z vodnimi pohištvenimi laki. Za preprečitev obarvanja ali markiranja, priporočamo grundiranje z Aduro Primer 2523. • Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat. • Prosim upoštevajte delovne smernice za lužila. • Upoštevajte ustrezni tehnični list.														
															
Način nanosa	 <table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>1,5 - 2,5</td></tr><tr><td>¹Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td>8</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>Cca 40-50</td></tr><tr><td colspan="2">¹Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju</td></tr></table> Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost in vrsta podlage. Natančne vrednosti dobimo s preizkusom na vzorčni podlagi.			Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	1,5	Tlak brizganja (bar)	1,5 - 2,5	¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8	Količina nanosa (g/m²)	Cca 40-50	¹ Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju	
Način nanosa	Brizgalna pištola z lončkom														
Šoba (mm)	1,5														
Tlak brizganja (bar)	1,5 - 2,5														
¹ Izdatnost/nanos (m²/l)	8														
Količina nanosa (g/m²)	Cca 40-50														
¹ Izdatnost vključuje izgubo pri brizganju															

Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table border="1"> <tr> <td>Lakiranje z laki na osnovi topil</td><td>Po 15 min</td></tr> <tr> <td>Lakiranje z laki na vodni osnovi</td><td>Po 1 uri</td></tr> </table> Če je potrebno, uporabimo pospešen postopek sušenja. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od vrste podlage, debeline nanosa, temperature, zraka in relativne zračne vlažnosti.	Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 15 min	Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 1 uri
Lakiranje z laki na osnovi topil	Po 15 min				
Lakiranje z laki na vodni osnovi	Po 1 uri				
Čiščenje delovnih aparatov 	Takoj po uporabi očistiti z Waschverdünner (8501) ali Nitro-Verdünner (8017).				
PODLAGA					
Vrsta podlage	Les listavcev s finimi ali grobimi porami (hrast, jesen, oreh, mahagoni itd.).				
Priprava podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.				
	Brušenje Gr 150-180 Brusni prah je potrebno temeljito odstraniti. Močenje lesa pred luženjem ni priporočljivo.				
NANOS PLASTI					
Nanos lužila	Lužilo z brizganjem naneseno enakomerno in v manjšem presežku, tako, da so površine videti rahlo mokre.				
Naslednji premaz	Površine, ki so obdelane z Arova Spritzbeize lahko prelakiramo z lakni na vodni osnovi ali z laki na osnovi topil. Za svetle barvne odtenke priporočamo kot npr. Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri laku, ki ni obstojen na svetlobi, lahko pričakujemo, da bo končni odtenek rahlo rumenkast, kar se s staranjem še ojača. V stiku s kovino pride do spremembe barvnega odtenka. Pri belo luženih površinah priporočamo za dodatno izravnavanje uporabo Aduro Legnopur, ki ga dodatno obarvamo z 1,0 do max. 3,0% Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Alternativno se lahko uporabi lak na vodni osnovi Bluefin Top-Antiscratch, obarvan z 1,0 do 3,0% Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Paziti, da ne pride do prekrivanja, pri postopku brizganja. Prosim upoštevajte ustrezni tehnični list.				
Vsebnost	0,9 l, 4 l				
Barvni odtenki  1014400100 	Standardni barvni odtenki: brezbarven (1014400100) bela (1014043001) Hanf (1014043002) Honig (1014043003) Rustikal (1014043004) Kognak (1014043005) Maron (1014043006) Tabak (1014043007) Schilf (1014043008) Nuss (1014043009)				

	Palisander (1014043010) Stein (1014043011) Schwemmholz (1014043012) Alteiche (1014043013) Olive (1014043014) črna (1014043015) Vsi odtenki se lahko med seboj mešajo in po potrebi svetlijo z Arova Spritzbeize Farblos (1014400100). Pri močnejšem svetlenju lahko pričakujemo, da bo končni odtenek rahlo rumenkast, kar se s staranjem še ojača. Pred začetkom luženja je priporočljivo narediti vzorec luženja z lakiranjem, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Za komisijo je potrebno vedno uporabiti lužila iste šarže.
Dodatni proizvodi	Aduro Legnopur (2513) Aduro Primer (2523) Aqua-Tint Polarweiß (9009040114) Bluefin Resist (2963) Bluefin Top-Antiscratch (2960) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Solva-Tint Polarweiß (9035040114) Waschverdünner 8501 (8501) Upoštevati tehnični list proizvoda.
NADALJNI NAPOTKI	
Čas uporabe/skladiščenje 	Najmanj 1 leto, originalno zaprto. Hraniti na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list. Proizvod je namenjen za uporabo v industriji in obrti. Potrebno je preprečiti vdihavanje aerosola (lak). Prosim uporabite zaščito za dihala (zaščitna maska A2/P2-EN141/EN143).

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-3 ZKL 1014 | 11/23 | nadomesti 0-2