

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Legno-Color	7007																									
Opis	Univerzalno obarvano olje. Barvno olje za lesove listavcev in iglavcev. Zelo dobro prodira v les, je vodo-obstojen. Poglobi naravno strukturo lesa in daje elegantno barvo lesu. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).																										
Posebne lastnosti	• Antistatičen • Ustreza francoski uredbi DEVL1104875A, A+.																										
Sestava	Modificirana rastlinska olja, voski, silicijeva kislina, izoparafin (rahel vonj), sušilo (ne vsebuje kobalata, svinca).																										
Področje uporabe	Stanovanjsko pohištvo, interier (leseni opaž, strop), lesena tla in parket. Zaradi rahlega vonja priporočamo, da se notranje pohištvo premaže v tankem sloju maksimalno enkrat.																										
OBDELAVA																											
Napotki za obdelavo	• Pred uporabo dobro pretresti. • Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj 10°C. • Obdelava ne sme biti pri temperaturi manj kot +20-25°C in relativni vlažnosti 40-60%. • Olje pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. • Pozor: potrebno paziti na enakomerno brušenje in enakomeren nanos olja! • Pri temnejših barvnih odtenkih priporočamo za fiksiranje pigmenta dodatek 10% Alkydharzturbo 8054 ali 5% PUR-Härter 8419. Odprti čas: 1 dan. • Za profesionalno obdelavo lesenih tal in parketa priporočamo brusilni stroj. • Vsako odstopanje od priporočenega zaporedja obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na končni rezultat. • Upoštevajte ustrezni tehnični list.																										
Način obdelave	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Brizganje pod pritiskom</th><th>Mazanje</th><th>Valjanje</th><th>Brisanje</th></tr><tr><td>Šoba (m)</td><td>1,5</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>3-4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Količina nanosa (g/m²)</td><td>Ca.30-50 na nanos</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Izdatnost/nanos (m²/l)</td><td></td><td colspan="3">Ca. 15-30 na nanos</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Točno porabo lahko določimo le z vzorcem na originalni podlagi.		Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje	Šoba (m)	1,5	-	-	-	Tlak brizganja (bar)	3-4	-	-	-	Količina nanosa (g/m²)	Ca.30-50 na nanos	-	-	-	Izdatnost/nanos (m²/l)		Ca. 15-30 na nanos		
Način nanosa	Brizganje pod pritiskom	Mazanje	Valjanje	Brisanje																							
Šoba (m)	1,5	-	-	-																							
Tlak brizganja (bar)	3-4	-	-	-																							
Količina nanosa (g/m²)	Ca.30-50 na nanos	-	-	-																							
Izdatnost/nanos (m²/l)		Ca. 15-30 na nanos																									
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Sušenje preko noči</td></tr><tr><td>Končna suhost/ popolna obremenljivost</td><td>Po ca. 7 dneh</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbite za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja.		Nadaljnji sloj	Sušenje preko noči	Končna suhost/ popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																					
Nadaljnji sloj	Sušenje preko noči																										
Končna suhost/ popolna obremenljivost	Po ca. 7 dneh																										

	Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (kot npr. hrast, iroko) ... lahko pride do podaljšanega časa sušenja.
Čiščenje delovnih naprav 	ADLER Legno-Reiniger 80025 ali Adlerol-Terpentinölersatz 80301.
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Pohišstvo: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 180-240 Lesena tla in parket: Stopenjsko brušenje z zrnatostjo 100-150
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	1x ADLER Legno-Color 7007 v želeni barvni obliki. Sušenje preko noči.
Vmesno brušenje 	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 280-360. Odstraniti lesni prah.
Končni premaz	1x ADLER Legno-Öl 50880 ff. Ali ADLER Legno-Hartwachsöl 50821 ADLER Legno-Wachs 50890
NEGA IN OBNOVA	
Nega	Čiščenje z vodo, CLEAN Möbelreiniger 7202, CLEAN Parkettreiniger 42198 ali z blagim gospodinjskim čistilom. Za čiščenje mastnih nečistoč uporabimo ADLER Legno-Reiniger 80025. Prvič čistimo po 14 dneh. ADLER Legnöl 50882: za osvežitev in obnovitev naoljenih površin nanesemo olje 1x v presežku. Presežek obrišemo. Gl. tehnični list za omenjene proizvode.
Vsebnost	750ml, 2,5 mL
Barvni odtenki	ADLER Legno-Color W30 50875 Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! Vsi barvni odtenki se lahko med seboj mešajo v skladu z ADLERJEVO Color4You karto. Za enakomeren barvni odtenek je potrebno vedno uporabiti izdelek iste šarže. Pred začetkom obdelave je priporočljivo narediti vzorec, da se lahko predvidi, kakšen bo končni barvni odtenek. Obarvane produkte je potrebno uporabiti v roku 3 mesecev.
Dodatni proizvodi	Legno-Reiniger 80025 Adlerol-Terpentinölersatz 80301 Alkydharzturbo 8054 PUR-Hardener 8419 Legno-Pflegeöl 50882 Legno-Hartwachsöl 50821 Legno-Wachs 50890

	Legno-Öl 50880 ff Clean-Möbelreiniger 7202 Clean-Parkettreiniger 42198
Rok trajanja	Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C). Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö60
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

04-23