


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER PUR - Antiscratch HQ		2517
Št.proizvoda	26320 ff		
Opis	Kakovosten 2K-poliuretanski prozorni lak na akrilatni osnovi. Zelo dobra mehanska in kemijska odpornost. Lak ADLER PUR-Antiscratch vsebuje nove, inovativne surovine, ki poskrbijo za ekstremno trdne površine. ADLER PUR-Antiscratch ne vsebuje aromatskih topil. Vsebuje kombinacijo specialnih UV-filtrov z zelo visoko svetlobno zaščito, ki varujejo lesene podlage in eventualno uporabljena lužila pred predčasno porumenitvijo oz. obleditvijo.		
Obstojnost na kemijske vplive	ÖNORM A 1605-12	obremenitveni razred: 1-B1	
Odpornost na drgnjenje	ÖNORM A 1605-12	obremenitveni razred: 2-D (≥ 50 U)	
Odpornost na praske	ÖNORM A 1605-12	obremenitveni razred: 4-D (≥ 1,0 U)	
Odpornost na vnetljivost	ÖNORM A 1605-12	obremenitveni razred: 5-B (težko vnetljive pohištvene površine)	
	ÖNORM A 3800-1 (prej B 3800-1); v zvezi z težko gorljivo podlago - razred vnetljivosti: težko gorljiv B1 - Q1 pri gorenju se sprošča malo dima - Tr1 ne kaplja		
	Proizvod ustreza zahtevam DIN 53160/1 in DIN 53160/2, kar se tiče obstojnosti na znoj in slino. Proizvod ustreza zahtevam ÖNORM EN 71-3 Varnost igráč; migracija določenih elementov (težki elementi)		
Področje uporabe	 • Za lakiranje zelo obremenjenih pohištvenih površin v notranjosti, kot npr. mize in odlagalne površine v kuhinjah in bivalnih prostorih, kopalnicah, pisarnah in za vidne navpične površine, področje uporabe II – IV po ÖNORM A 1610-12. • Za težko gorljive in težko vnetljive površine. • Kot krovni lak za močno obremenjene površine v interierjih • Posebej primeren za način dela »lak na lak« • Primeren za lakiranje površin, ki so beljene z vodikovim peroksidom • ADLER PUR-Antiscratch HQ G5 ni primeren za temne ali temno lužene površine.		
OBDELAVA			
Napotki za delo:	 Pred uporabo dobro pretresti. Prosim upoštevajte delovne smernice za PUR lake.		
	10 utežnih delov ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff 1 utežni del ADLER PUR- Härter 82019 ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff lahko uporabimo s trdilcem samo v predpisanem mešalnem razmerju, sicer lahko pride do motenj v strjevanju.		
Odpri čas mešanice	 8 ur ; mešanica se lahko uporabi še naslednji dan, vendar jo je potrebno zmešati s svežo mešanico v razmerju 1:1. Dodatno podaljšanje uporabnega časa mešanice ni več mogoče.		

Način obdelave  5-10%  10-15%	<table><tr><th>Način nanosa</th><th>Airless</th><th>Airmix, Aircoat</th><th>Brizgalna pištola z lončkom</th></tr><tr><td>Šoba (mm)</td><td>0,23-0,28</td><td>0,23-0,28</td><td>1,8</td></tr><tr><td>Tlak brizganja (bar)</td><td>100-120</td><td>100-120</td><td>3-4</td></tr><tr><td>Tlak razprševanja</td><td>-</td><td>1-2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Razredčilo ADLER DD-Verdünnung 80019 ali PUR Verdünnung 80029</td></tr><tr><td rowspan="3">Dodatek razredčila (%)</td><td colspan="3">Stopnja sijaja G10-G70</td></tr><tr><td>5-10</td><td>5-10</td><td>10-15</td></tr><tr><td colspan="3">Stopnja sijaja G5</td></tr><tr><td rowspan="3">Viskoznost (4mm čaša, 20°C)</td><td colspan="3">Stopnja sijaja G10-G70</td></tr><tr><td>25</td><td>25</td><td>Cca.20</td></tr><tr><td colspan="3">Stopnja sijaja G5</td></tr><tr><td rowspan="2">Količina nanosa</td><td>23</td><td>23</td><td>Cca.19</td></tr><tr><td colspan="3">Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²</td></tr></table>	Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom	Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8	Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	3-4	Tlak razprševanja	-	1-2	-	Razredčilo ADLER DD-Verdünnung 80019 ali PUR Verdünnung 80029				Dodatek razredčila (%)	Stopnja sijaja G10-G70			5-10	5-10	10-15	Stopnja sijaja G5			Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	Stopnja sijaja G10-G70			25	25	Cca.20	Stopnja sijaja G5			Količina nanosa	23	23	Cca.19	Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²		
Način nanosa	Airless	Airmix, Aircoat	Brizgalna pištola z lončkom																																													
Šoba (mm)	0,23-0,28	0,23-0,28	1,8																																													
Tlak brizganja (bar)	100-120	100-120	3-4																																													
Tlak razprševanja	-	1-2	-																																													
Razredčilo ADLER DD-Verdünnung 80019 ali PUR Verdünnung 80029																																																
Dodatek razredčila (%)	Stopnja sijaja G10-G70																																															
	5-10	5-10	10-15																																													
	Stopnja sijaja G5																																															
Viskoznost (4mm čaša, 20°C)	Stopnja sijaja G10-G70																																															
	25	25	Cca.20																																													
	Stopnja sijaja G5																																															
Količina nanosa	23	23	Cca.19																																													
	Ca. 100-150 g/m² na nanos; celotna količina: max: 450g/ m²																																															
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.) 	<table><tr><td>Brušenje in nadaljnje lakiranje</td><td>Po cca 2h</td></tr><tr><td>zlaganje</td><td>Preko noči</td></tr><tr><td>Končna trdnost in odpornost na praske</td><td>Po 24-48 h</td></tr></table> Za izboljšanje nadaljnega lakiranja priporočamo sušenje preko noči. Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti.	Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po cca 2h	zlaganje	Preko noči	Končna trdnost in odpornost na praske	Po 24-48 h																																									
Brušenje in nadaljnje lakiranje	Po cca 2h																																															
zlaganje	Preko noči																																															
Končna trdnost in odpornost na praske	Po 24-48 h																																															
Čiščenje delovnih aparatov 	ADLER DD-Verdünnung 80019 ali ADLER Waschverdünnung 80077.																																															
PODLAGA																																																
Vrsta podlage	Les listavcev in iglavcev (masivni les, furnir, iverne plošče)																																															
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage.																																															
Priprava podlage	Les listavcev: brušenje Gr 150-180 Les iglavcev: brušenje Gr 120-150																																															
NANOS PLASTI																																																
Temeljni premaz	1x ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff Alternativa: kot temeljni premaz se lahko uporabi tudi ADLER Legnopur 26211 ff ali ADLER Ventopur NG 26391 ff. ADLER Pigmpur 24005 ff samo pri stopnji sijaja G10 ali več.																																															
Vmesno brušenje 	Granulacija 240-320. Paziti, da ne pride do prebrušenja. Odstraniti lesni prah, ki nastane pri brušenju. Vmesno brušenje mora biti neposredno pred končnim lakiranjem, da zagotovimo dobro vmesno oprijemljivost.																																															
Končni premaz	1x ADLER Antiscratch HQ 26320ff.																																															
NEGA & OBNOVA																																																
Nega & obnova	Čiščenje z ADLER Clean Möbelreiniger 96460. Nega površin s stopnjo sijaja G30 ali več z ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210.																																															

NADALJNI NAPOTKI	
Vsebnost	4kg, 20kg
Stopnje sijaja	G5 Naturmatt 26320 G10 Stumpfmatt 26321 G30 Matt 26323 G50 Halbmatt 26325 G70 Seidenmatt 26327
Dodatni proizvodi	ADLER Legnopur 26211 ff Aduro Vento 2660 ADLER Pigmpur 24005 ff ADLER PUR-Härter 82019 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER PUR-Verdünnung 80029 ADLER Clean Möbelreiniger 96490 ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222
Čas uporabe	Najmanj 1 leto – ne izpostavljati direktni sončni svetlobi; ne hraniti pri temperaturi nad 30°C.
Tehnični podatki	Viskoznost ob dobavi G10 - G70 ca. 40 s nach DIN 53211 (4-mm-lonček, 20°C) G5 ca. 27 s nach DIN 53211 (4-mm-lonček, 20°C) Viskoznost mešanice G10 - G70 ca. 35 s nach DIN 53211 (4-mm-lonček, 20°C) G5 ca. 23 s nach DIN 53211 (4-mm-lonček, 20°C)
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list.
Prosim, upoštevajte »delovne smernice za PUR lake« kot tudi varnostne liste za lak, trdilec in razredčilo.	

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

02-22 (nadomesti 07-18)