

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	ADLER Pigmofix M		90698								
Opis	Matirana pasta na osnovi topil za zmanjšanje stopnje sijaja pri pigmentiranih 2K- PUR pohištvenih lakih. Dobra obstojnost na praske, enakomerno matiranje.										
Področje uporabe	 Pigmentirani laki na osnovi topil za pohištvo, interier.										
OBDELAVA											
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro pretresti. - ADLER Pigmofix M 90698 skrbno vmešati v lak, ki ne sme biti strjen in razredčen; šele nato lahko po potrebi dodamo trdilec oz. razredčilo. - Mešanico z lakom uporabimo tako, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.										
Količina dodatka	 Max.15% <table><tr><th>za Aduro MDF -4 in1 G50</th><th>Dosežena stopnja sijaja (85°- kot)</th></tr><tr><td>0%</td><td>G50</td></tr><tr><td>7%</td><td>Cca G 30</td></tr><tr><td>15%</td><td>Cca G 10</td></tr></table>			za Aduro MDF -4 in1 G50	Dosežena stopnja sijaja (85°- kot)	0%	G50	7%	Cca G 30	15%	Cca G 10
za Aduro MDF -4 in1 G50	Dosežena stopnja sijaja (85°- kot)										
0%	G50										
7%	Cca G 30										
15%	Cca G 10										
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	Dodatek Pigmofix M 90698 ne vpliva na čas sušenja izbranega laka.										
Čiščenje delovnih naprav	ADLER DD-Verdünnung 80019 ali ADLER Waschverdünnung 80077.										
Vsebnost	600 g, 3 kg										
Rok trajanja	Najmanj 1 leto v originalno zaprti posodi. Zaščiti pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C).										
Varnostni napotki	Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!										

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

05-17 (nadomesti 10-16)