


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pullex 3in1-Lasur Zaščitna lazura za les		4465				
Opis	Zaščitna lazura za les na osnovi topil za les v zunanosti. Ne vsebuje aromатов in kobalta. Zaščita, temeljni in končni premaz v enem. S proizvodom lahko dosežemo matirane površine, z enakomernim obarvanjem. Dobro ščiti pred vodo in je dolgo obstojen.						
Posebne lastnosti	- Premaz je zaščiten štiti pred pojavom modrenja (EN 152-1) in plesnijo (EN113) z biocidnimi učinkovinami. - Učinkovina: 3,0 g/kg (0,30%) IPBC (3-jodo-2-propinil-butilkarbamat)						
Področje uporabe	- Nemasivni leseni deli, deloma masivni deli v zunanosti npr. lesene hiše, lesene obloge, nadstreški, ograje, naoknice, balkoni, vrata.						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo dobro premešati. - Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj 5°C. - Najbolj optimalni pogoji za obdelavo so 15-25°C, pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Ne obdelovati pri močni sončni svetlobi, dežju, ekstremno visoki zračni vlažnosti, močnem vetru ali zmrzali. - Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. - Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. - Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. - Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. - Na macesnovem lesu in vrstah lesa, ki so bogate s sestavinami lahko ostanki čistil (visoka alkalnost) ali železni prah (nastajanje rje) povzročijo črno obarvanje. - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. - Upoštevati delovne smernice ARL 500, ARL 505.						
Način obdelave	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Mazanje</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (ml/m²)</td><td>80-100</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. . Natančne vrednosti dobimo le s predhodnim preskusom na originalni podlagi.			Način nanosa	Mazanje	Izdatnost na nanos (ml/m²)	80-100
Način nanosa	Mazanje						
Izdatnost na nanos (ml/m²)	80-100						
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Nadaljnje lakiranje</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (npr. hrast, iroko) lahko pride do podaljšanega časa sušenja. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja.			Nadaljnje lakiranje	Po ca. 12 urah		
Nadaljnje lakiranje	Po ca. 12 urah						

Čiščenje delovnih naprav	Takoj po uporabi očistiti z Adlerol-Terpentinölersatz (7231).
7231	
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev in listavcev ter lesni materiali primerni za zunanost (masivne lesene plošče, lameliran lepljen les BSH, dolžinsko spojen polni profil KVH).
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Upoštevajte: • ÖNORM B 2230-1. • ÖNORM B 3430-1. • DIN 18363 • BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z granulacijo 80 v smeri lesnih vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev lesnih sestavin, npr. smole in smolnatih žepkov. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Vrste lesa, ki vsebujejo veliko smole in eksotične vrste lesa s sestavinami, ki podaljšujejo čas sušenja, očistite s produktom Nitro-Verdünner 8017 reinigen. (razredčilo). Prisotnost alg, maha ali plesni odstranite z Aviva Fungisan 8308. Pri žaganem ali krtačenem lesu ni potrebna predhodna obdelava podlage. Prosim, upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Po potrebi za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti: 1x Pullex Imprägnier-Grund (4436) impregnirati (velja za les razreda EN 350-2, 3-5) Čas vmesnega sušenja: cca 12 h. Zaščito za les je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list. Upoštevajte delovne smernice ARL 056 pri delu z zaščitno lazuro za les. Prosim, upoštevajte tehnični list.
Temeljni premaz	1x Pullex 3in1-Lasur 4465 Čas sušenja 12 ur.
Vmesni premaz	1x Pullex 3in1-Lasur 4465 (samo pri močni vremenski izpostavljenosti in pri svetlih barvnih odtenkih) Vmesni čas sušenja 12 ur.
Zaključni premaz	1x Pullex 3in1-Lasur 4465
VZDRŽEVANJE IN OBNOVA	
Vzdrževanje in obnova	Obstojnost je odvisna od večjega števila dejavnikov: vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. Priporočamo letno vzdrževanje premaza. Po potrebi nedotaknjene površine očistimo (prah in umazanija) in 1-2x premažemo s svetlejšimi odtenki Pullex 3in1-Lasur (4465). Pri lesu listavcev z globokimi porami (hrast, iroko) je potrebno pogostejše vzdrževanje. Prosim, upoštevajte delovne smernice za premaz komponent po meri in delno po meri (vzdrževanje in prenova).

Napotki	
Vsebnost	0,75l; 2,5 l; 4,5 l; 10l
Barvni odtenki	Osnovni barvni odtenek: Baza W30 4465000030 - Nadaljnji barvni odtenki so na voljo po Adlerjevi karti Color4You. - Na končni barvni odtenek vpliva lastna barva lesa, količina nanosa in barvni odtenek premaza za les. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! - Za dobro vremensko obstojnost sta potrebna dva nanosa.+ - Za boljšo vremensko obstojnost izberite pigmentirane barvne odtenke. - Vremensko bolj obstojni so srednji barvni odtenki; pri težkih vremenskih pogojih se izogibajte presvetlim ali pretemnim barvnim odtenkom. - Pri svetlenju standardnih barvnih odtenkov je potrebno upoštevati krajši interval obnove (zmanjšana UV zaščita). Zato je za svetljenje temnih barvnih odtenkov priporočljivo uporabiti vrbo ali hrast. - Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. - Pigmentirane izdelke uporabite v roku 3 mesecev. - Upoštevajte delovne smernice ARL 800: za Adler Mix, Pur Mix in Color4You .
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünnern 8017 (8017)
Rok trajanja 	Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C).
Tehnične informacije	Vsebnost HOS: EU-mejna vrednost za Pullex 3in1-Lasur (Kat. A/e): 700 g/l (2010). Pullex 3in1-Lasur vsebuje maksimalno 640 g/l VOC.
GISCODE	BSL40
Deklaracija po VdL-RL 01	Alkidna smola, alifatski, anorganski beli in pisani pigmenti, organski pigmenti, silicijev dioksid, voski, glikoletar, zamreževalec, sušilna sredstva, svetlobna zaščitna sredstva. Vsebuje 3-jodo-2-propinilbutilkarbammat. Lahko povzroči alergijske reakcije. Informacije za alergike na tel. +43 5242 6922-713.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list! Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Pri brušenju uporabiti filter P2. Pri trdem lesu (bukev, hrast) priporočamo filter P3.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/ uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.