

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pullex Bodenöl		4402				
Opis	Olje, ki se močno vpije in odbija vodo, namenjen za vodoravne lesene površine v zunanosti (odprte pore). Lesove listavcev in iglavcev ščiti pred umazanijo in vlago. Specialni mikronizirani pigmenti zagotavljajo dobro vremensko odpornost in UV obstojnost. Enostaven za obdelavo. Ne vsebuje aromatskih topil.						
Posebne lastnosti	Premaz je zaščiten pred pojavom modrenja in plesnijo z biocidno snovjo . Učinkovina: 2.4 g/kg (0.24 %) IPBC (3-jodo-2-propilbutil karbamat)						
Področje uporabe	- Nemasivni vodoravni leseni deli v zunanosti npr. balkonska tla, brvi, terase itd. - Še posebej primeren za macesen in eksotične lesove (bangkirai, teak, massaranduba).						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo dobro pretresti. - Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +5°C. - Optimalni delovni pogoji: 15-30°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Ne obdelovati pri močni sončni svetlobi, dežju, zelo visoki zračni vlažnosti, močnem vetru ali zmrzali. Pozor: Paziti na enakomerno brušenje in enakomeren nanos produkta. - Paziti, da ne pride do plastenja. - Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. - Priporoča se vsestranska zaščita (premaz) pred montažo. Za dodatno zaščito priporočamo ADLER Allwetterlack (4502) (2x premaz). - Na macesnovem lesu in vrstah lesa, ki so bogate s sestavinami lahko ostanki čistil (visoka alkalnost) ali železni prah (nastajanje rje) povzročijo črno obarvanje. - Potrebno je redno vzdrževanje premaza. - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. - Upoštevajte delovni smernice za delo z zaščitnimi impregnacijami (ARL 500) in ARL 505..						
Način obdelave	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Mazanje</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (ml/m²)</td><td>60-80</td></tr></table> Pozor: proizvoda ne brizgati! Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa.			Način nanosa	Mazanje	Izdatnost na nanos (ml/m²)	60-80
Način nanosa	Mazanje						
Izdatnost na nanos (ml/m²)	60-80						
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Naslednji nanos</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (npr. hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.			Naslednji nanos	Po ca. 12 urah		
Naslednji nanos	Po ca. 12 urah						
Čiščenje delovnih naprav	ADLER Adlerol-Terpentinölersatz (7231)						
7231							

PODLAGA	
Vrsta podlage	Lesovi listavcev (fine, grobe pore), lesovi iglavcev, termično obdelani lesovi.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Upoštevajte: • ÖNORM B 3430-1 • ÖNORM B 2230-1 • Din 18363 • BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z granulacijo 80 v smeri lesnih vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev lesnih sestavin, npr. smole in smolnatih žepkov. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Vrste lesa, ki vsebujejo veliko smole in eksotične vrste lesa s sestavinami, ki podaljšujejo čas sušenja, očistite s produktom Nitro-Verdünner 8017 (8017) (razredčilo). Prosim, upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	1x Pullex Bodenöl (4402) Vmesni čas sušenja: cca 12 h.
Zaključni premaz	1x Pullex Bodenöl (4402)
VZDRŽEVANJE in OBNOVA	
Vzdrževanje	Obstojnost je odvisna od večjega števila dejavnikov: vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. Priporočamo letno obnavljanje premaza. Po potrebi nedotaknjene površine očistimo (prah in umazanija) in 1x premažemo s Pullex Bodenöl (4402). Priporočamo obnovitveni premaz enkrat na leto.
Obnova	Preperel oz. posivel les zbrusite do surovega lesa. Nadaljnji postopek je enak nanosu nove plasti (gl. zgoraj). Prosim upoštevajte tehnični list.
Vsebnost	750 ml; 2.5 l
Barvni odtenki	Standardni barvni odtenki: Java (4402057056) Kongo (4402057069) macesen (4402085967) Osnovni lak: Pullex Bodenöl brezbarven, za svetlitev (50546) • Na končni barvni odtenek vpliva lastna barva lesa, količina nanosa in barvni odtenek olja za les. • Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! • Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže.
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Allwetterlack (4502)

Rok trajanja 	Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi. Zaščiti pred vlago, direktno sončno svetlobo, zmrzaljo in visokimi temperaturami (preko 30°C). Odprte vsebnike dobro zapreti in vsebino čimprej porabiti. Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
GISCODE	Ö60
Varnostni napotki 	Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Prosim upoštevajte varnostni list!

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-2 ZKL 4402 | 03/24 nadomesti 0-1