

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pullex Color4403														
	Pokrivna lazura za les na osnovi topil														
Opis	Univerzalna pokrivna lazura za les na osnovi alkidnih smol za uporabo v zunanosti. Zelo dobra vremenska obstojnost in paroprepustnost, Lazura je zaradi velike vsebnosti trdnih delcev okolju prijazna. Lazura ne vsebuje aromатов in nima izrazitega vonja.														
Posebne lastnosti	Premaz je zaščiten pred pojavom modrenja in plesnijo z biocidnimi učinkovinami. Učinkovina: 2.4 g/kg (0.24 %) IPBC (3-jodo-2-propilbutil karbamat)														
Področje uporabe	- Nemasivni in deloma masivni leseni deli v zunanosti, kot so npr. brunarice, lesene obloge, nadstreški, vrata, polkna. - Masivni leseno-aluminijasti deli, kot npr. okna in vrata. - Masivni leseni deli v zunanosti in notranosti kot so lesena okna in vrata. - Za nove premaze in specialno obnovo lesa v zunanosti.														
OBDELAVA															
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo dobro pretresti. - Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +5°C. - Optimalni delovni pogoji: 15-25°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. - Horizontalne lesene površine tanko premažemo, da ne pride do odstopanja zaradi prekomerne debeline plasti. - Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. - Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. - Upoštevajte delovni smernice za delo z zaščitnimi impregnacijami (DIN68800).														
Način obdelave	<table><tr><td>Način nanosa</td><td>Mazanje</td><td>Valjčni nanos</td></tr><tr><td>Redčenje</td><td colspan="2">Adlerol-Terpentinölersatz 80301</td></tr><tr><td>Dodatek razredčila v %</td><td colspan="2">0-5</td></tr><tr><td>Izdatnost glede na nanos (m²/l)¹</td><td colspan="2">Cca. 10-12</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, lastnosti in vlažnost podlage. Natančne vrednosti dobimo le s predhodnim preskusom na originalni podlagi. Za dober rezultat sušenja se je potrebno držati zgoraj navedenih vrednosti. Prekomeren nanos podaljša čas sušenja.			Način nanosa	Mazanje	Valjčni nanos	Redčenje	Adlerol-Terpentinölersatz 80301		Dodatek razredčila v %	0-5		Izdatnost glede na nanos (m²/l)¹	Cca. 10-12	
Način nanosa	Mazanje	Valjčni nanos													
Redčenje	Adlerol-Terpentinölersatz 80301														
Dodatek razredčila v %	0-5														
Izdatnost glede na nanos (m²/l)¹	Cca. 10-12														
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Naslednji nanos</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja. Pomembno je prezračevanje prostora, sicer pride do podaljšane časa sušenja. Pri lesovih, ki so bogati s sestavinami (hrast, iroko) se lahko čas sušenja podaljša.			Naslednji nanos	Po ca. 12 urah										
Naslednji nanos	Po ca. 12 urah														

Čiščenje delovnih naprav	Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
7231	
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev in listavcev, za eksterier: masivne lesene plošče, lesene vezane plošče, masivne lesene konstrukcije (KVH).
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Preveriti je potrebno, ali je podlaga primerna za nanos lazure. Upoštevajte ÖNORM B 2230-1. Gl. tudi VOB, del C, DIN 18363, odstavek 3, pleskarska in lakirna dela. Upoštevajte tudi BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z granulacijo 80 v smeri lesnih vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev lesnih sestavin, npr. smole in smolnatih žepkov. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Vrste lesa, ki vsebujejo veliko smole in eksotične vrste lesa s sestavinami, ki podaljšujejo čas sušenja, očistite s produktom Nitro-Verdünnung 80001 (razredčilo). Nedotaknjen, star premaz zbrusiti. Premaz, ki se lušči, je potrebno odstraniti. Prisotnost alg, maha ali plesni odstranite z Aviva Fungisan 8308000210. Prosim, upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Po potrebi za zaščito pred modrenjem, napadom plesni in insekti impregniramo: 1x Pullex Imprägniergrund 4436000200 (za lesove, ki po odpornosti spadajo pod EN 350-2,3-5) Vmesni čas sušenja: cca 12 h. Zaščitni premaz skrbno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list.
Temeljni premaz	1x Pullex Color 50530 ff
Vmesno brušenje	Granulacija 240
Končni premaz	1x Pullex Color 50530 ff
Napotki	
Nega & obnova	Obstojnost je odvisna od večjega števila dejavnikov: vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. Priporočamo letno obnavljanje premaza. Po potrebi nedotaknjene površine očistimo (prah in umazanija) in 1-2x premažemo s Pullex Color. Pri lesovih z grobimi porami (npr. hrast. Iroko) priporočamo pogostejšo nego in vzdrževanje.

	Prosim upoštevajte delovne smernice za premazovanje masivnih in deloma masivnih lesenih elementov (balkoni, nadstreški, opaži, brunarice...)
Vsebnost	750ml, 2.5 l, 10 l
Barvni odtenki	Bela W10 50530 Rumena 50532 Rdeča 50533 RAL 6005 50536 Rjava 50535 Nadaljnji barvni odtenki po ADLERjevi barvni karti. Temeljni laki: W10 50530 W20 50531 W30 50537 - Na končni barvni odtenek vpliva lastna barva lesa, količina nanosa in barvni odtenek premaza za les. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! - Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže.
Dodatni proizvodi	ADLER Adlerol 80301 Aviva Fungisan 8308000210 Adler Nitro-Verdunnung 80001 Pullex Imprägnier-Grund 4436000200
Rok trajanja	Najmanj 5 let v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C). Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
Koda proizvoda (barve in laki)	BSL20
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: mejna vrednost (Kat.A/e): 400g/l (2010). Pullex Color vsebuje max. 400g/l HOS.
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostremo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Prosim upoštevajte varnostni list!

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-2 ZKL 4403 | 04/24 | nadomesti 0-1