

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pullex Holzöl Olje za les		4410						
Opis	Olje na osnovi topil za pohištvne površine v zunanjem območju za DIY in obrt. Vsebuje modificirane vrste olja in je bogat z vezivi. Zelo dobro se vpija in vsebuje specialne UV absorberje. Ne vsebuje aromatskih topil.								
Posebne lastnosti /certifikati	Premaz je zaščiten pred pojavom modrenja in plesnijo z biocidno učinkovino: Učinkovina: 2.4 g/kg (0.24 %) IPBC ((3-jodo-2-propilbutil karbamat)								
Področje uporabe	- Nemasivni leseni deli v zunanosti npr. lesene hiše, lesene obloge, profilirane deske, balkoni. - Okna in zunanja vrata, če želimo naoljeno površino (struktura ne ustreza običajnim standardom in smernicam, kot so B. B. ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350) - Za terasna tla in brvi priporočamo uporabo Pullex Bodenöl (4402). - Prosim upoštevajte ustrezni tehnični list.								
OBDELAVA									
Napotki za obdelavo	- Pred uporabo dobro pretresti. - Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +5°C. - Optimalni delovni pogoji: 15-30°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Ne obdelovati na soncu, dežju, ekstremni zračni vlažnosti, močnem vetru ali zmrzali. - Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. - Vodoravne lesene dele tanko premažemo, da preprečimo luščenje zaradi velike debeline plasti. - Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. - Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. - Na macesnovem lesu in vrstah lesa, ki so bogate s sestavinami lahko ostanki čistil (visoka alkalnost) ali železni prah (nastajanje rje) povzročijo črno obarvanje. - Vsaka sprememba v načinu obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. - Odstopanja lahko vodijo do motenj pri tvorjenju filma in strjevanju.								
Način obdelave	<table><tr><td colspan="2">Način nanosa</td><td>Mazanje</td></tr><tr><td>Izdatnost na skobljan</td><td>nanos (ml/m²),</td><td>60-80</td></tr></table> Pozor: proizvoda ne brizgati! Nanašati s čopičem. Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa.			Način nanosa		Mazanje	Izdatnost na skobljan	nanos (ml/m²),	60-80
Način nanosa		Mazanje							
Izdatnost na skobljan	nanos (ml/m²),	60-80							
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	<table><tr><td>Naslednji nanos</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (npr. hrast, iroko) lahko pride do podaljšanega časa sušenja.			Naslednji nanos	Po ca. 12 urah				
Naslednji nanos	Po ca. 12 urah								

Čiščenje delovnih naprav	Takoj po uporabi očistiti z Adlerol-Terpentinölersatz (7231).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev ter lesni materiali (masivne lesene plošče, lameliran lepljen les BSH, dolžinsko spojen polni profil KVH).
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Upoštevati: • ÖNORM B 2230-1. • ÖNORM B 3430-1 • DIN 18363 • Upoštevajte tudi BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z granulacijo 80 v smeri lesnih vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev lesnih sestavin, npr. smole in smolnatih žepkov. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Vrste lesa, ki vsebujejo veliko smole in eksotične vrste lesa s sestavinami, ki podaljšujejo čas sušenja, očistite s produktom Nitro-Verdünner 8017 (8017). Prosim, upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Po potrebi za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti: 1 x mit Pullex Imprägnier-Grund (4436) impregnirati (velja za les razreda EN 350-2, 3-5) Čas vmesnega sušenja: cca 12 h. Prosim, upoštevajte tehnični list.
Temeljni premaz	1 x Pullex Holzöl (4410) Čas vmesnega sušenja: cca 12 h.
Zaključni premaz	1 x Pullex Holzöl (4410)
VZDRŽEVANJE in OBNOVA	
Vzdrževanje	Obstojnost je odvisna od večjega števila dejavnikov: vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. Priporočamo letno vzdrževanje premaza. Po potrebi nedotaknjene površine očistimo (prah in umazanija) in 1x premažemo s mit Pullex Holzöl (4410). Pri lesu listavcev z globokimi porami (hrast, iroko) je potrebno pogostejše vzdrževanje. Pri brezbarvnem odtenku: posivelost se zamakne, vendar se ne prepreči. Prosim, upoštevajte delovne smernice za premaz komponent po meri in delno po meri (vzdrževanje in prenova).
Vsebnost	750ml, 2,5 l, 10 l
Barvni odtenki	Standardni barvni odtenki: Macesen (4410050045) Natur (4410085820) Osnovni lak: Pullex Holzöl Farblo, za svetljenje (50520) • Na končni barvni odtenek vpliva lastna barva lesa, količina nanosa in barvni odtenek olja za les. • Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! • Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. • Za boljšo vremensko obstojnost izberite pigmentirane barvne odtenke.

	• Pigmentirane produkte uporabite v roku 3 mesecev. •
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Bodenöl (4402) Pullex Imprägnier-Grund (4436)
Rok trajanja	Najmanj 5 let v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C) Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: EU mejna vrednost (Kat. A/e): 400g/l (2010). Pullex Holzöl vsebuje maksimalno 3900 g/l HOS.
GISCODE	BSL20
Deklaracija VdL-RL 01	Alkidne smole / Anorganski beli in barvni pigmenti / organski pigmenti / alifatski/glikoleter / Grenzflächenadditive / veziva /svetlobna zaščitna sredstva/ sušilna sredstva (sikativi)/3-jod-2-propinilbutilkarbamat. Vsebuje 3-jodo-2-propinilbutilkarbamat. Lahko povzroči alergijske reakcije.
Varnostni napotki	Prosim upoštevajte varnostni list! Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostremo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

1-1 ZKL 4410 | 05/24 | nadomesti 1-0