


TEHNIČNI LIST



Ime proizvoda	Pullex Silverwood Zaščitna lazura za les		4464				
Opis	Zaščitna lazura za les (naraven efekt, odprte pore) za uporabo v zunanosti. Temeljni, vmesni in končni premaz v enem. Inovativni barvni odtenki s kovinskim izgledom oz. izgledom staranega lesa. Specialni pigmenti dajejo efekt patine (pod vplivom vremenskih vplivov). Namenjen za domačo in profesionalno uporabo.						
Posebne lastnosti	 - Premaz je zaščiten štiti pred pojavom modrenja in plesnijo z biocidnimi učinkovinami. - Učinkovina: 3,0 g/kg (0,30%) IPBC (3-jodo-2-propinil-butilkarbamat)						
Področje uporabe	- Nemasivni leseni deli, deloma masivni deli v zunanosti npr. lesene hiše, lesene obloge, nadstreški, ograje, naoknice, balkoni, vrata.						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro pretresti. Paziti, da ne vmešamo zrak. - Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj 5°C. - Najbolj optimalni pogoji za obdelavo so 15-25°C, pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Ne obdelovati pri močni sončni svetlobi, dežju, ekstremno visoki zračni vlažnosti, močnem vetru ali zmrzali. - Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. - Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. - Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. - Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. - Na macesnovem lesu in vrstah lesa, ki so bogate s sestavinami lahko ostanki čistil (visoka alkalnost) ali železni prah (nastajanje rje) povzročijo črno obarvanje. - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. - Upoštevati delovne smernice ARL 500, ARL 505.						
Način obdelave	 <table><tr><td>Način nanosa</td><td>Mazanje</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (ml/m²)</td><td>80-125</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Pri bolj vpojnih lesovih je izdatnost cca 40% večja. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. . Natančne vrednosti dobimo le s predhodnim preskusom na originalni podlagi.			Način nanosa	Mazanje	Izdatnost na nanos (ml/m²)	80-125
Način nanosa	Mazanje						
Izdatnost na nanos (ml/m²)	80-125						
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Nadaljnje lakiranje pri sobni temperaturi</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (npr. hrast, iroko) lahko pride do podaljšanega časa sušenja. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja.			Nadaljnje lakiranje pri sobni temperaturi	Po ca. 12 urah		
Nadaljnje lakiranje pri sobni temperaturi	Po ca. 12 urah						

Čiščenje delovnih naprav  7231	Takoj po uporabi očistiti z Adlerol-Terpentinölersatz (7231).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev ter lesni materiali primerni za zunanost (masivne lesene plošče, lameliran lepljen les BSH, dolžinsko spojen polni profil KVH).
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Upoštevajte: • ÖNORM B 2230-1. • ÖNORM B 3430-1. • DIN 18363 • BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	15% ± 2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z granulacijo 80-120 v smeri lesnih vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev lesnih sestavin, npr. smole in smolnatih žepkov. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Vrste lesa, ki vsebujejo veliko smole in eksotične vrste lesa s sestavinami, ki podaljšujejo čas sušenja, očistite s produktom Nitro-Verdünner 8017 (8017) reinigen. (razredčilo). Prisotnost alg, maha ali plesni odstranite z Aviva Fungisan 8308. Pri žaganem ali krtačenem lesu ni potrebna predhodna obdelava podlage. Prosim, upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Po potrebi za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti: 1x Pullex Imprägnier-Grund (4436) impregnirati (velja za les razreda EN 350, 3-5) Čas vmesnega sušenja: cca 12 h. Zaščito za les je potrebno previdno uporabiti. Pred uporabo prebrati etiketo in tehnični list. Upoštevajte delovne smernice ARL 056 pri delu z zaščitno lazuro za les. Prosim, upoštevajte tehnični list.
Temeljni premaz	1x Pullex Silverwood (4464) Čas sušenja 12 ur.
Zaključni premaz	1x Pullex Silverwood (4464)
Napotki	
Vsebnost	0,75l, 5 l, 20 l
Barvni odtenki	Standardni barvni odtenki: Brezbarvna 4464000200 Siva (starana) 4464054364 Smreka svetla (geflämmt) 4464054776 Srebrna 4464057002 Siva-aluminij 4464066512 Brezbarvni odtenek se uporabi samo za svetlitev. • Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! • Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. • Za boljšo vremensko obstojnost izberite pigmentirane barvne odtenke.
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Aviva Fungisan (8308) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Upoštevati tehnični list proizvoda.

Rok trajanja 	Najmanj 5 let v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C). Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: mejna vrednost Pullex Silverwood (Kat.A/e): 700 g/l (2010). Pullex Silverwood vsebuje 630 g/l HOS.
GISCODE	BSL40
Deklaracija po VdL-RL 01	Alkidna smola / alifatski / anorganski pigmenti / zamreževalec / voski /glikoleteer / sušilna sredstva / svetlobna zaščitna sredstva / Antihauatmittel Vsebuje 3-jodo-2-propinilbutilkarbamat. Lahko povzroči alergijske reakcije. Informacije za alergike na tel. +43 5242 6922-713.
Varnostni napotki 	Prosim upoštevajte varnostni list! Pri brušenju uporabiti filter za prah stopnje zaščite P2. Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo.

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.

0-2 ZKL 4464 | 09/24 | nadomesti 0-3