

TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pullex Teaköl		4419				
Opis	Olje na osnovi topil za obdelavo lesa listavcev in tropskih lesov. Dobro se vpija, odlično poživlja videz lesa, odbija vodo. Oljna plast se strdi, ko reagira s kisikom (oksidativno sušenje).						
Posebne lastnosti	Antistatičen.						
Področje uporabe	 • Vrtno pohištvo. • Za normalno obremenjene pohištvene površine. • Zaradi vonja priporočamo, da se notranji deli pohištva premažejo v tankem sloju maksimalno enkrat.						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	 • Pred uporabo dobro pretresti. • Temperatura produkta, obdelovanca in delovnega prostora mora biti najmanj +5°C. • Optimalni delovni pogoji: 15-30°C pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. • Ne obdelovati pri močni sončni svetlobi, dežju, zelo visoki zračni vlažnosti, močnem vetru ali zmrzali. • Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. • Olje pustimo kratek čas delovati, potem presežek odstranimo z bombažno krpo ali gazo v smeri lesnih vlaken. Preprečiti, da se naredi film. • Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. • Pri macesnovem lesu in lesovom, ki vsebujejo veliko sestavin lahko pride do črnega obarvanja (nastanek rje pri železovem prahu ali pri ostanku čistil) . • Pozor! Paziti na enakomerno brušenje in enakomeren nanos proizvoda. • Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve. • Upoštevajte delovni smernice za delo (ARL 505, ARL 500).						
Način obdelave	 30-60 ml ↓↓↓ 1m² <table><tr><td>Način nanosa</td><td>Brisanje</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (ml/m²)</td><td>30-60</td></tr></table> Brisati. Dobre rezultate dosežemo, če površino pobrusimo z brusnim flisom. Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Lastnosti, oblika, vrsta, vlažnost podlage vpliva na izdatnost/nanos. Točne vrednosti lahko določimo le s predhodnim vzorčnim poskusom			Način nanosa	Brisanje	Izdatnost na nanos (ml/m²)	30-60
Način nanosa	Brisanje						
Izdatnost na nanos (ml/m²)	30-60						
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Nadaljnji sloj</td><td>Po ca. 6 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Poskrbeti je potrebno za dobro prezračevanje, sicer se podaljša čas sušenja (slabo zračenje ali tesno zlaganje). Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljša čas sušenja. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja.			Nadaljnji sloj	Po ca. 6 urah		
Nadaljnji sloj	Po ca. 6 urah						
Čiščenje delovnih naprav	 7231 Adlerol-Terpentinölersatz (7231)						

PODLAGA	
Vrsta podlage	Les listavcev ali iglavcev.
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voska, silikonov, smole. Mora biti primerna za nanos premaza – potrebno narediti preizkus primernosti podlage. Upoštevajte ÖNORM B 2230-1, B 3430-1, DIN 18363. Upoštevajte tudi BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	Les listavcev: 12% ± 2% Les iglavcev: 15% ± 2%
Priprava podlage	Granulacija 180-240. Ostre robove je potrebno zgladiti. Lesove, ki so bogati s sestavinami in eksotične lesove je potrebno očistiti z Nitro-Verdünner 8017 (8017). Prosim upoštevajte tehnični list.
NANOS PLASTI	
Temeljni premaz	Pullex Teaköl (4419) Vmesni čas sušenja 6h
Vmesno brušenje	Rahlo vmesno brušenje z granulacijo 280-360. Odstraniti lesni prah.
Končni premaz	1 x Pullex Teaköl (4419)
NEGA & OBNOVA	
Nega & obnova	Zaradi stika z vodo in UV žarkov ne moremo preprečiti sivenja. Za osvežitev in obnovitev naoljenih površin naneseemo olje 1 x Pullex Teaköl (4419) v presežku. Presežek obrišemo. Čiščenje z vodo ali blagim čistilom. Za čiščenje mastnih madežev uporabimo Legno-Reiniger (7003). Prvič čistimo po 14 dneh po nanosu olja.
Vsebnost	250ml, 1l
Barvni odtenek	Brezbarven (4419000200) Teak (4419050254) Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi!
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Legno-Reiniger (7003) Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Giscode	Ö60
Rok trajanja	Najmanj 3 leta v originalno zaprti posodi.
Varnostni napotki	Priporočamo, da ostanke prelijete v manjše posode, da se prepreči geliranje oz. tvorba filma. Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Uporaba proizvoda je v brizgalnih kabinah, ki so onesnažena z nitroceluloznim prahom, zaradi samovžiga prepovedana. Prosim upoštevajte varnostni list!

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja in naj bodo v pomoč kupcu/uporabniku. O primernosti in uporabi proizvoda se odloča kupec/uporabnik sam, zato je priporočljivo, da se pred samo uporabo naredi vzorec - za potrditev ustreznosti proizvoda. Veljajo splošni prodajni pogoji. Vsi predhodni tehnični listi prenehajo veljati z izdajo tega izvoda. Pridržujemo si pravico pri spremembah vsebnosti, barvnih odtenkov in stopenj sijaja.
2-0 ZKL 4419 | 08/24 | nadomesti 1-0