


TEHNIČNI LIST

Ime proizvoda	Pullex Top-Lasur		4421				
Opis	Zaščitna lazura za les na osnovi topil za uporabo v zunanosti. Odlična za obdelavo, ne kaplja, regulira vlago, dobro prodira v podlago. Dolg odpri čas omogoča nemoteno barvanje. Specifična svetlobna zaščitna sredstva omogočajo dolgotrajno zaščito. Zaradi visoke vsebnosti trdnih delcev je okolju prijazna. Nima močnega vonja.						
Posebne lastnosti	Premaz je zaščiten štiti pred pojavom modrenja in plesnijo z biocidnimi učinkovinami. Učinkovina: 2.4 g/kg (0.24 %) IPBC (3-jodo-2-propinil-butilkarbamit)						
Področje uporabe	 - Nemasivni leseni deli, deloma masivni deli v zunanosti npr. lesene hiše, lesene obloge, nadstreški, naoknice, balkoni, vrata – razred uporabe 2 in 3 , brez stika z zemljo. - Kot nov premaz ali specialno za obnovo lesa v zunanosti. - Za terasna tla priporočamo Pullex Bodenöl (4402).						
OBDELAVA							
Napotki za obdelavo	 - Pred uporabo dobro pretresti. - Temperatura proizvoda, objekta in prostora mora biti najmanj 5°C. - Najbolj optimalni pogoji za obdelavo so 15-25°C, pri relativni zračni vlažnosti 40-80%. - Ne obdelovati pri močni sončni svetlobi, dežju, zelo visoki zračni vlažnosti, močnem vetru ali zmrzali. - Pri novih lesenih komponentah priporočamo vsestranski premaz. - Horizontalne lesene dele na tanko premazati, da ne pride do luščenja premaza zaradi prekomerne debeline laka. - Iztekanju smole (pri premazovanju) se tehnično ne moremo izogniti. - Izpiranje vodotopnih lesnih sestavin, posebej pri močnem deževju z vetrom, lahko zmanjšamo z vsestranskim premazom in dodatnim premazom prečnih površin lesa. - Na macesnovem lesu in vrstah lesa, ki so bogate s sestavinami lahko ostanki čistil (visoka alkalnost) ali železni prah (nastajanje rje) povzročijo črno obarvanje. - Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih dejavnikov, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni, lahko negativno vplivajo na rezultat. Odstopanja povzročijo motnje pri nastajanju filma in oprijema ter tako poslabšajo vremensko obstojnost in obstojnost barve - Upoštevajte delovni smernice za delo z zaščitnimi impregnacijami.						
Način obdelave	 <table><tr><td>Način nanosa</td><td>Mazanje</td></tr><tr><td>Izdatnost na nanos (ml/m²)</td><td>80-100</td></tr></table> Proizvod je pripravljen za takojšno uporabo. Pri bolj vpojnih lesovih je izdatnost cca 40% večja. Na izdatnost vpliva oblika, kvaliteta podlage in vlažnost lesa. Za dobro sušenje je potrebno upoštevati priporočene količine nanosa. Prekomeren nanos znatno podaljša čas sušenja.			Način nanosa	Mazanje	Izdatnost na nanos (ml/m²)	80-100
Način nanosa	Mazanje						
Izdatnost na nanos (ml/m²)	80-100						
Čas sušenja (pri 23°C in 50% rel.vl.)	 <table><tr><td>Naslednji nanos</td><td>Po ca. 12 urah</td></tr></table> Navedene vrednosti so orientacijske. Sušenje je odvisno od podlage, debeline nanosa, temperature, prezračevanja in relativne vlažnosti. Pri lesovih z visoko vsebnostjo sestavin (npr. hrast, iroko) lahko pride do podaljšane časa sušenja. Nizke temperature ali visoka zračna vlažnost lahko znatno podaljšajo čas sušenja.			Naslednji nanos	Po ca. 12 urah		
Naslednji nanos	Po ca. 12 urah						

Čiščenje delovnih naprav  7231	Takoj po uporabi očistiti z Adlerol-Terpentinölersatz (7231).
PODLAGA	
Vrsta podlage	Les iglavcev in listavcev ter lesni materiali primerni za zunanost (masivne lesene plošče, lameliran lepljen les BSH, dolžinsko spojen polni profil KVH).
Lastnosti podlage	Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, ne sme biti mastna in ne prašna, brez voskov, silikona, smole. Upoštevajte ÖNORM B 2230-1. Gl. tudi VOB, del C, DIN 18363, odstavek 3, pleskarska in lakirna dela. Upoštevajte tudi BFS tehnični list št.18.
Vlažnost lesa	Les listavcev 12% ± 2% Les iglavcev 15% ± 2%
Priprava podlage	Za optimalno obstojnost priporočamo brušenje gladkih lesenih površin z granulacijo 80-120 v smeri lesnih vlaken, temeljito čiščenje in odstranitev lesnih sestavin, npr. smole in smolnatih žepkov. Ostre robove je potrebno zbrusiti. Vrste lesa, ki vsebujejo veliko smole in eksotične vrste lesa s sestavinami, ki podaljšujejo čas sušenja, očistite s produktom Nitro-Verdüner 8017 (8017) (razredčilo). Prisotnost alg, maha ali plesni odstranite z Aviva Fungisan (8308). Prosim, upoštevajte ustrezni tehnični list.
NANOS PLASTI	
Impregnacija	Po potrebi za zaščito pred modrenjem, glivami in insekti: 1x Pullex Imprägnier-Grund (4436) impregnirati (velja za les razreda EN 350, 3-5) Čas vmesnega sušenja: cca 12 h. Zaščitno sredstvo uporabite skrbno. Prosim, upoštevajte etiketo in tehnični list.
Temeljni premaz	1x Pullex Top-Lasur (4421) Vmesni čas sušenja 12 ur
Zaključni premaz	1x Pullex Top-Lasur (4421)
NEGA in OBNOVA	
Nega	Obstojnost je odvisna od večjega števila dejavnikov: vremenski vplivi, konstruktivna zaščita, mehanska obremenitev in izbira barvnega odtenka. Za daljšo obstojnost je potrebna redna obnova. Priporočamo letno vzdrževanje premaza. Po potrebi nedotaknjene površine očistimo (prah in umazanija) in 1-2x premažemo s svetlejšimi odtenki Pullex Top-Lasur 4421. Pri lesu listavcev z globokimi porami (hrast, iroko) je potrebno pogostejše vzdrževanje. Prosim, upoštevajte delovne smernice za premaz komponent po meri in delno po meri (vzdrževanje in prenova).
Napotki	
Vsebnost	Standardni barvni odtenki: 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l W30 4421000030: 0,75 l; 2,5 l; 4,5 l; 10 l
Barvni odtenki	Standardni barvni odtenki: Weide (4421050043) Eiche (4421050044)

	Lärche (4421050045) Kiefer (4421050046) Kastanie (4421050047) Sipo (4421050048) Nuss (4421050049) Palisander (4421050050) Afzelia (4421050051) Wenge (4421050052) Kalkweiß Basis W15 (50563) Osnovni barvni odtenek: Pullex Top-Lasur Basis W30 (4421000030) - Nadaljnji barvni odtenki so na voljo po Adlerjevi karti Color4You. - Na končni barvni odtenek vpliva lastna barva lesa, količina nanosa in barvni odtenek premaza za les. Priporočamo, da se naredi vzorec na originalni podlagi! - Da bi zagotovili enakost barvnega odtenka na površini, uporabite material z enako številko šarže. - Za boljšo vremensko obstojnost izberite pigmentirane barvne odtenke. - Vremensko bolj obstojni so srednji barvni odtenki; pri težkih vremenskih pogojih se izogibajte presvetlim ali pretemnim barvnim odtenkom - Pri svetlenju standardnih odtenkov z Pullex Top-Lasur brezbarven (4421) je potrebno upoštevati krajši interval obnove (manjša UV zaščita). - Pigmentirane produkte uporabite v roku 3 mesecev.
Dodatni proizvodi	Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Aviva Fungisan (8308) Pullex Bodenöl (4402) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Rok trajanja 	Najmanj 5 let v originalno zaprti posodi. Zaščititi pred vlago, sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30°C). Priporočamo, da se vsebina v odprtih vsebnikih prelije v manjše vsebnike, da preprečimo nastanek filma na površini (geliranje).
Tehnični podatki	Vsebnost HOS: EU mejna vrednost (Kat. A/e): 400g/l (2010). Pullex Top Lasur vsebuje maksimalno 400 g/l HOS.
Koda proizvoda	BSL10
Varnostni napotki 	Pri krpah, prepojenih s tem materialom lahko ob neugodnih pogojih pri oksidativnem sušenju zraka pride do samovžiga. Prepojene krpe razprostrimo in pustimo, da se posušijo; nujno shranjevanje v zaprtih kovinskih vsebnikih oz. pod vodo. Za brušenje uporabite filter za prah P2 / P3. V primeru stika z očmi takoj sperite z vodo. Hraniti izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za dobro prezračevanje. Na delovnem mestu ne jejte, ne pijte in ne kadite. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suho ali razpokano kožo. Ne dovolite, da pride v odtoke, vodotoke ali tla. V recikliranje oddati le popolnoma prazne posode. Prosim upoštevajte varnostni list!