

TECHNOMELT PUR 270-7 G

Opis proizvoda:

TECHNOMELT PUR 270-7 G izkazuje naslednje lastnosti:

Tehnologija:	poliuretan
Tip proizvoda	talično lepilo
Namen:	Lepljenje robov Softforming Lepljenje ravnih robov
Izgled:	granulat

Uporaba

- Robovi: masivni les, furnir, melamin, poliester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*

**Primernost je odvisna od lastnosti posameznih materialov, na katere so nalepljeni robni trakovi in od temeljnega premaza.*

Lastnosti

- Visoka začetna trdnost
- Kemijska zamreženost v nekaj dneh
- Visoka odpornost na toploto (>150°C) in fleksibilnost v hladnem
- Odlična vodoobstojnost
- Tesen spoj
- Čista obdelava
- Namenjen za nanos s šobo

Tehnične lastnosti

TECHNOMELT PUR 270-7 G:

Temperatura zmehčanja (Ring & Kugel), °C, °C ~80

Viskoznost (Brookfield-, 150°C, mPa.s): ~45.000

Odpornost na temperaturo °C >150

testirano na hrastovem furnirju debeline 0,6 mm z uporabo Henklove metode povečevanja temperature

Dokončna trdnost: 2 do 5 dni

Navodilo za uporabo

Pred uporabo upoštevajte varnostni list in varnostne ukrepe.

Temperatura obdelave:

Priporočena temperatura obdelave:

Talilna posoda, °C 120- 140

Nanosni valjček, °C 120- 140

Priporočena delovna temperatura °C 18-35

Priporočena zračna vlažnost, % 30-60

Čiščenje

Priporočamo, da delovne naprave dobro očistimo z modrim Technomelt PUR Cleaner 4. Že strjeno lepilo lahko odstranimo s solventnim topilom kot je npr. N-etilpirolidon (NEP) - ko nabrekne, mehansko odstranimo. Upoštevajte tudi napotke proizvajalca delovnih naprav.

Varnostna opozorila

Proizvod vsebuje difenilmetandiizocianat, ki pri predpisani delovni temperaturi tvori merljiv parni tlak, (lahko prekorači MAK vrednosti 0,005 ppm). Če prekoračimo priporočeno delovno temperaturo, se lahko tvorijo zdravju škodljivi razgradni produkti. V vsakem primeru je potrebno poskrbeti za preprečitev nastajanja hlapov – poskrbite za dobro zračenje in odzračevanje (npr. odsesovanje). Pri stiku kože z vročim lepilom, ga ne smemo odstraniti na silo. Posvetujte se z zdravnikom. Upoštevajte varnostni list!

Skladiščenje

Lepilo je potrebno shranjevati v originalno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja 9 mesecev.

Označevanje

Upoštevajte varnostni list!

Izključitev odgovornosti:

Navedeni podatki, zlasti priporočila za uporabo in področja uporabe naših proizvodov, temeljijo na našem dosedanjem znanju in izkušnjah. Zaradi uporabe različnih delovnih materialov in zaradi spremenljivih delovnih pogojev, ki niso pod našim nadzorom, priporočamo temeljito povpraševanje o prikladnosti naših proizvodov za potrebne postopke in uporabo. Odrekamo se vsaki odgovornosti v zvezi z zgoraj navedenimi podatki ali kakršnimkoli ustreznim nasvetom, razen v primeru odgovornosti za skrajno nepazljivost ali lažne namene.

Ref.št. 0.1